

STONELOCK

Betoni-Mosaikkibetoni-Kuivasirotepinna-Kovabetoni
Tasoiheet-Luonnonkivipinnat-Laatat-Laattasaumat-Mikrosementti

TUOTEKUVAUS STONELOCK

STONELOCK on johtava tahroja hylkivä aine, joka on valmistettu erityisesti betoni- ja mosaiikkibetonilattioille. Se on CE-merkitty tuote, joka noudattaa EN 1504-2 -standardia ja imeytyy vähintään 10 mm:n syvyyteen (EN1504-2 Luokka II). Kestää pinnalla jopa 15 vuotta

STONELOCK on valmistettu kehittyneistä, konsentroiduista fluoripolymeereistä, minkä ansiosta se suojaa pintaa hankalilta öljy- ja vesipohjaisilta tahroilta. Erittäin pieni molekyytirakenne mahdollistaa syvimmän mahdollisen läpäisyvyyden ja tarjoaa monia muita kyllästeitä korkeamman peittävyuden. Tuote ei tee pintaa, vaan on vesihöyryjä läpäisevä, täyttää mikroskooppiset raot, joita materiaalin kiderakenteessa esiintyy, muuttamatta käsiteltävän materiaalin ulkonäköä.

OMINAISUUDET STONELOCK

- + Väritön, ei jätä raitoja tai jälkiä
- + Helpottaa puhtaanapitoa
- + Suojaa hankalilta öljy- ja vesipohjaisilta tahroilta
- + Lähes hajuton
- + Ei muodosta kalvoa, hengittävä pinta
- + VOC-vaatimusten mukainen
- + Kestää pinnalla jopa 15 vuotta, riippuen rasituksesta

KÄYTTÖOHJEET

Poista kaikki epäpuhtaudet ja varmista, että pinta on puhdas, pölytön, rasvaton ja kuiva.

Ravista tuotetta hyvin ennen käyttöä, äläkä laimenna sitä. Testaa tuotetta aina ensin huomaamattomaan paikkaan. Levitä pinnalle kaksi ohutta, tasaista kerrosta käyttäen suihkutinta, tasoita mopilla ja anna kuivua 24 tunnin ajan.

Älä annostelee liikaa, poista ylimääräinen aine ennen kuivumista. Käytettäessä pystysuorilla pinnoilla, levitä alhaalta ylös.

ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA

- Roiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti.
- Kokeile ensin huomaamattomaan paikkaan.
- Sisältö: Fluorattu akryylikopolymeeri, glykolieetteri EB.
- Hävitä jätteet noudattaen paikallista lainsäädäntöäsi

TEKNISET TIEDOT

Muoto	Kirkas neste Paino 0,9 kg / L
Leimahduspiste	Ei sovelleta
Viskositeetti	$v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
pH:	5,50 (+/- 0,5) Neutraali
Pakkauskoko	500 ml pullo 25 litran kanisteri 200 litran tynnyri
Säilytys	Säilytä avaamaton pakkaus viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa kosteudelta. Säilytä ainoastaan suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa.
Säilyvyys	STONELOCK säilyy vähintään 12 kuukautta, ei pakastavissa olosuhteissa tai yli +38 °C:ssa.
Kulutus	10-30 m ² / L Riippuen pinnan huokoisuudesta.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Työskentele aina turvallisesti!



- Käytä turvakengkiä, -laseja, hansikkaita, kypärää ja muita suojavaatteita.
- Työskennellessäsi kemikaalien kanssa, käytä hengityssuojainta.
- Vältä höyryjen liiallista hengittämistä, etenkin huonosti ilmastoiduissa tiloissa
- Vältä kontaktia silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- Jos ilmenee huonovointisuutta, ihon tai silmien ärsytystä tai ärsytystä sisään hengitettäessä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Lisätietoja saatavilla MSDS-käyttöturvallisuustiedotteesta.

TEKNINEN TUKI

Teknisiä kysymyksiä? Ota yhteyttä.

